

gesamt Fläche mit Pallmann Polierpad grün abnehmen sowie mit Pallmann Polierpad weiß auspolieren.

8. Werkzeuge nach Gebrauch mit Universal-Pinselreiniger reinigen.
9. Für eine lange Lebensdauer des Bodens empfehlen wir die regelmäßige Pflege nach Herstellerangaben mit Magic Oil Care und die Unterhaltsreinigung mit Neutralreiniger. Die genauen Pflegerythmen entnehmen Sie der Pflegeanweisung für Magic Oil 2K oder Magic Oil 2K Colour.
10. Die geölte Parkettfläche darf innerhalb der ersten 12 Stunden nach Applikation von Magic Oil 2K oder Magic Oil 2K Colour nicht abgedeckt werden!

**Verbrauch:** 10 – 20 ml / m<sup>2</sup>

#### Für eingefärbte Holzböden mit Magic Oil 2K Colour

Diese Reinigungs- und Pflegeanweisung gilt analog für imprägnierte Holzböden. Die Farbgebung des eingefärbten Holzes kann nach der Grundreinigung und Nachpflege nicht mehr erreicht werden. Wir empfehlen die Grundreinigung und das Nachölen von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.

**Wichtige Hinweise:** Bei Kontakt des Produktes mit Pads oder textilen Materialien besteht Selbstentzündungsgefahr! Deshalb getränkte Lappen, Pads o.ä. mit Wasser durchfeuchten und in dicht verschlossenen Behältern aufbewahren/entsorgen.  
Schleifstäube von sauerstofftrocknenden Systemen sind selbstentzündlich. Brandgefahr!  
Nach Abschluß der Schleifarbeiten muss der angefallene Schleifstaub gewässert und in dicht verschlossenen Behältern entsorgt werden!

**Damit Ihr imprägnierter Holzfußboden die optimale Reinigung und Pflege erhält, anbei eine Übersicht der Verschmutzungsgrade, Reinigungs- und Pflegeintervalle:**

Verschmutzungsgrad	Bereiche wie z. B.	Unterhaltsreinigung	Grundreinigung	Unterhaltspflege
Mäßig	Wohn- und Schlafzimmer ohne Publikumsverkehr	Unterhaltsreinigung richtet sich nach der Häufigkeit der Verschmutzung und der gewünschten Hygiene	12 Monate	ca. alle 2 Monate
Mittelstark	Treppen, Büroräume, Korridore		6 Monate	ca. alle 2 – 4 Wochen
Besonders stark	Gaststätten, Schulen, Geschäfte		2 – 3 Monate	ca. alle 8 – 12 Tage

## Ihr Parkettlegebetrieb:

Ein gesundes Raumklima dient dem Wohlbefinden des Menschen ebenso wie der Werterhaltung Ihres Holzfußbodens. Holz gehört zu den hygroskopischen Naturstoffen, die sich der Luftfeuchtigkeit anpassen, indem Sie aus der Luft Feuchtigkeit aufnehmen oder an die Luft Feuchtigkeit abgeben. Durch Feuchteänderungen quillt bzw. schwindet das Holz, wodurch Fugen im Holzfußboden entstehen können. Aus diesem Grund empfehlen wir eine Raumtemperatur von 18 °C bis 20 °C bei einer relativen Luftfeuchte von 50 – 60 %. Ein Hygrometer stellt bei der Messung und Kontrolle des Raumluftzustandes eine wertvolle Hilfe dar. Eine Gewähr für die ausgeführte Arbeit wird nicht übernommen. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen. Die geölte Holzbodenoberfläche dient bei fachgerechter Verarbeitung und unter Einhaltung des Raumluftzustandes sowie der Reinigungs- und Pflegezyklen zum Schutz. Diese Pflegeanweisung ist gültig für alle Holzfußböden gemäß DIN 18 356 „Parkettarbeiten“ und DIN 18 367 „Holzpflasterarbeiten“, die mit den Produkten Pallmann Magic Oil 2K und Magic Oil 2K Colour geölt sind und mit dafür geeigneten Pallmann-Pflegemitteln gepflegt werden.

**Achtung:** Laufrollen und Gleiter müssen DIN EN 12 529 (Kunststoff oder Filz) entsprechen. Metallische Möbel und Gegenstände bedürfen einer Schutzmatte.



# Pflegeanweisung für Magic Oil 2K und Magic Oil 2K Colour

Wertvolle Tipps für die richtige Pflege von imprägnierten Holzböden



**JP Coatings GmbH | A Company of Uzin Utz Group**  
 Im Kreuz 6 | 97076 Würzburg  
 Bestellhotline: +49 (0)1805 575357 (0,12 €/min)  
 Servicehotline: +49 (0)900 1002535 (1,40 €/min)  
 E-Mail: info@pallmannshop.de | www.pallmannshop.de

**Pallmann®**  
 bringt's auf den Punkt.

# Pflegeanweisung

Sie haben sich für den Einbau eines Naturstoffes, einen Parkett- oder Holzfußboden entschieden, der mit Pallmann Magic Oil 2K imprägniert wurde.

Geölte Holzfußböden dürfen erst nach vollständiger Trocknung der Öl- bzw. Wachsschicht begangen werden, frühestens jedoch nach 12 Stunden. Die imprägnierte Oberfläche darf nach 12 Stunden mit Wasser oder anderen nicht aggressiven Flüssigkeiten in Verbindung gebracht werden. Je mehr der neu imprägnierte Holzfußboden in den ersten Tagen geschont wird, desto länger ist die Lebensdauer des Holzfußbodens. Die volle Beanspruchung z. B. durch schwere Möbelstücke sollte frühestens nach 12 Stunden erfolgen. Neu imprägnierte Holzfußböden dürfen in den ersten 12 Stunden nicht mit künstlichen und/oder textilen Belägen sowie mit Folie abgedeckt werden.

## 1. Erst- und Unterhaltspflege mit Pallmann Magic Oil Care

Damit Ihr imprägnierter Holzfußboden den ständigen Verunreinigungen stand hält, muss die Erst- und Unterhaltspflege mit Pallmann Magic Oil Care durchgeführt werden.

### Verarbeitung:

1. Die Erstpflege kann erst nach 12 Stunden auf den neu imprägnierten Holzfußboden aufgetragen werden.
2. Gebinde vor Gebrauch auf Raumtemperatur kommen lassen und gut aufschütteln.
3. Den Boden mit einem Mopp, Haarbesen oder Staubsauger von Schmutz, Staub und Fett befreien.
4. Erstpflege: Pallmann Magic Oil Care pur mit einem Wischmopp gleichmäßig dünn auftragen.
5. Unterhaltspflege: Ca. 500 ml Pallmann Magic Oil Care auf 10 Liter Wasser verdünnen. Mit einem geeigneten Arbeitsgerät (flusenfrei) 1mal feucht (nicht nass) in einer Arbeitsrichtung über den Boden ziehen und austrocknen lassen.
6. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
7. Die Unterhaltspflege muss je nach Beanspruchung erfolgen.

## 2. Unterhaltsreinigung mit Pallmann Neutralreiniger

Bei imprägnierten Holzfußböden mit Pallmann Magic Oil 2K muss die Unterhaltsreinigung mit Pallmann Neutralreiniger erfolgen.

### Verarbeitung:

1. Gebinde vor Gebrauch auf Raumtemperatur kommen lassen und gut aufschütteln.
2. Den Boden mit einem Mopp, Haarbesen oder Staubsauger von Schmutz, Staub und Fett befreien.
3. Die 1. Unterhaltsreinigung kann erst nach 12 Stunden auf dem neu imprägnierten Holzfußboden erfolgen.
4. Unterhaltsreinigung: 100 – 200 ml Pallmann Neutralreiniger auf 10 Liter Wasser verdünnen. Mit einem geeigneten Arbeitsgerät (flusenfrei) 1mal feucht (nicht nass) in einer Arbeitsrichtung über den Boden ziehen und austrocknen lassen.
5. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
6. Die Unterhaltsreinigung muss auf den Verschmutzungsgrad der Parkettfläche abgestimmt werden.

## 3. Grundreinigung mit Pallmann Holzbodenseife

**Hinweis: Wir empfehlen die Grundreinigung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.**

### Verarbeitung:

1. Den Boden mit einem Mopp, Haarbesen oder Staubsauger von Schmutz, Staub und Fett befreien.
2. Gebinde vor Gebrauch auf Raumtemperatur kommen lassen und gut aufschütteln.
3. Die Pallmann Holzbodenseife je nach Verschmutzungsgrad mischen. Bei mittelstarker Verschmutzung ca. 1 – 2 Liter auf 10 Liter Wasser und bei sehr starken Verschmutzungen pur verwenden. Die zu reinigende Oberfläche muss nur nebefeucht gewischt werden (nicht nass).
4. Bei starker Verschmutzung mit einer Bürste oder Tellerschleifmaschine (grünes Pad) den Schmutz von der Bodenoberfläche lösen.
5. Nach Beendigung der Reinigung, unbedingt mit klarem Wasser nebefeucht nachwischen.
6. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
7. Die Anzahl der Reinigungen richtet sich nach dem Verschmutzungsgrad.
8. Die grundgereinigte Parkettfläche mit Pallmann Magic Oil 2K oder Magic Oil 2K Colour nachölen, siehe Punkt 4.

## 4. Nachölen mit Pallmann Magic Oil 2K oder Magic Oil 2K Colour

Die Häufigkeit des Nachölen mit Pallmann Magic Oil 2K oder Magic Oil 2K Colour ergibt sich aus der Trittbelastung bzw. aus der Häufigkeit des Feuchtwischens.

- Das Nachölen mit Pallmann Magic Oil 2K oder Magic Oil 2K Colour kann erst vorgenommen werden, wenn eine Grundreinigung mit Pallmann Holzbodenseife erfolgt ist.
- Gering belasteter und selten feucht gewischter Bereich: 1 x jährlich.
- Normaler Wohnbereich: 1 – 2 x jährlich.
- Stark belasteter gewerblich genutzter Bereich: monatlich bis vierteljährlich.

### Verarbeitung:

1. Gebinde vor Gebrauch auf Verarbeitungstemperatur temperieren und gut aufschütteln.
2. Magic Oil 2K oder Magic Oil 2K Colour mit der Härterkomponente mischen und mit geeignetem Werkzeug (z. B. Pallmann Lackspachtel) gleichmäßig auf den Untergrund auftragen.
3. Magic Oil 2K oder Magic Oil 2K Colour, 10 – 30 Minuten nach dem Spachtelauftrag mit Pallmann Polierpad (grün) den Überschuss entfernen.
4. Unmittelbar nach dem Polieren der 1. Schicht die 2. Schicht Magic Oil 2K oder Magic Oil 2K Colour auftragen. Die Fläche sofort, spätestens nach 30 Minuten nach Auftrag der 2. Schicht nochmals mit dem Pallmann Polierpad (grün) den Überschuss entfernen und mit Polierpad (weiß) auspolieren. Es darf kein überschüssiges Material auf der Fläche verbleiben.
5. Nach ca. 20 Minuten muss die Fläche nochmals mit einem weißen Pad nachpoliert werden, für eine homogenes Oberflächenbild.
6. Aufgrund unterschiedlicher Saugverhalten der Holzarten wie auch Parkettarten kann ein 3. oder 4. Auftrag wie oben notwendig sein.
7. Rollverfahren: Magic Oil 2K oder Magic Oil 2K Colour mit der Pallmann Auftragsrolle LSM 1x dünn und gleichmäßig applizieren. Verbrauch: ca. 70 – 90 ml/m<sup>2</sup>, je nach Holzarten abhängig. Nach ca. 30 Min. das überschüssige Material mittels einer Flächenspachtel oder Gummiwischer entfernen und